

Capatect-ZF-Spachtel 699

Paruoštas dengti, sustiprintas pluoštu, lengvasis glaistas audiniu armuotiems sluoksniams gauti



Produkto aprašymas

Paskirtis	Armavimo glaistas „Capatect-WDVS- System B“ šiltinimo sistemai. Naudojamas ir kaip atnaujinimo glaistas. Skirtas kampinėms profilių juostoms tvirtinti. Kaip klijai naudojam tik labai stipriai sugeriantiems pagrindams.	
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sunkiai užsideganti medžiaga – B1 ■ Labai gera sukibtis ■ Atsparus atmosferos veiksniams, hidrofobiškas pagal DIN V 18550 ■ Pralaidus vandens garams ■ Skiedžiamas vandeniui ■ Labai mažas įtempis ■ Paruoštas dengti ■ Lengvai dengiamas, dengiamas išlieka plastiškas ■ Kaip klijai klijuoti prie stipriai sugeriančių pagrindų 	
Pakuotė/ indų talpa	20 kg kibirai, 800 kg vienkartiniai konteineriai	
Spalvos	Natūraliai balta.	
Laikymas	Vėsiai, bet ne šaltyje, ir sausai. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Prieš žiemą (ilgesnę prastovą) konteinerius ir silosus būtina ištuštinti.	
Techniniai duomenys	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tankis: ■ Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis $s_d H_2O$: ■ Vandens sugerties koeficientas: ■ Konsistencija: ■ Atsparumas smūgiams: 	<p>ca. 1,3 kg/dm³</p> <p>s_d = apie 1,0 m pagal DIN EN 7783, V2 klasė (vidutinė), dengiant nustatyto storio sluoksniu</p> <p>≤ 0,14 kg/(m²·h^{0,5}) pagal DIN 1062- klasė W2 (vidutinė) pasta</p> <p>15 J, kai sluoksnis 3 mm</p>
Produkto numeris	699	

Dengimas

Pagrindo paruošimas	Esamas polistireno izoliacinių plokščių iškyšas ties sandūromis prieš tai nušlifuoti. Prilipusias šlifavimo dulkes pašalinti. Palanges ir pristatytas konstrukcines dalis apklijuoti.
---------------------	---



Medžiagos paruošimas	„Capatect-ZF-Spachtel 699“ yra paruoštas dengti. Prieš dengiant trumpai išmaišyti. Reikiamai konsistencijai nustatyti galima šiek tiek įpilti vandens. Armavimo masę tepti per audinio juostos plotį ir į ją su 10 cm užlaida įspausti „Capatect-Gewebe 650“ audinį. Po to nuglaistyti, užgriebiant už ką tik nuglaistyto ploto, kad būtų padengtas visas audinys. Audinys klojamas viršutiniame sluoksnio trečdalyje. Visas sluoksnio storis turi būti apie 2-3 mm. Išoriniams kampams naudojant „Capatect-Eckschutz“ apsauginius kampinius profilius, audinys ties kampu klojamas su 10 cm užlaida. Naudojant „Capatect-Gewebe-Eckschutz“, audinio juostos klojamos iki pat kampo.
Sąnaudos	Apie 1,3 kg/m ² 1 mm storio sluoksniui. Nurodytos sąnaudos yra apytikrės; reikia atsižvelgti į nuokrypį, kuris gali būti susijęs su objektu ir dengimu.
Dengimo sąlygos	Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliame oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai“.
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, armuotojo sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val., visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 3 d. Prieš vėl dengiant, reikia patikrinti, ar medžiaga yra gerai išdžiūvusi per visą sluoksnio storį.
Įrankių plovimas	Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
Atliekų tvarkymas	Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Medžiagos likučius sutvarkyti kaip vandeniu maišomų klijų atliekas, sudžiūvusius medžiagos likučius – kaip sukietėjusius dažus arba buitines šiukšles. EAK 08 04 10.
Produkto kodas (dažai ir emaliai)	M-DF02
Klientų aptarnavimo centras	UAB „Caparol Lietuva“ , Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt www.caparol.lt