

CarbonSpachtel

Paruoštas dengti, labai atsparus smūgiams, karbono pluoštu sustiprintas armavimo glaistas



Produkto aprašymas

Paskirtis	Armavimo glaistas „Capatect-WDVS- System B“ šiltinimo sistemai. Naudojamas ir kaip atnaujinimo glaistas. Skirtas kampinėms profilio juostoms tvirtinti. „CarbonSpachtel“ galima naudoti fasadams ir polistireno izoliacines sistemas atnaujinti.	
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sustiprintas karbono pluoštu ■ Labai atsparus smūgiams ■ Didesnis atsparumas tempimui iki plyšimo ■ Puikiai dengiamas ■ Mažas įtempis ■ Atsparus atmosferos veiksniams 	
Pakuotė/ indų talpa	25 kg kibirai, 800 kg vienkartiniai konteineriai	
Spalvos	Šviesiai smėlinė	
Laikymas	Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Prieš žiemą (ilgesnę prastovą) konteinerius ir silosus būtina ištuštinti. Nepraitytų pakuočių tinkamumo trukmė apie 1 m.	
Techniniai duomenys	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tankis: apie 1,5 g/cm³ ■ Šilumos laidumas: 0,7 (W/m·K) ■ Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH₂O: 520 ■ Konsistencija: pasta ■ Atsparumas smūgiams: <ul style="list-style-type: none"> · 20 džaulių, kai sluoksnio storis ne mažesnis kaip 3 mm; · atsparumas kamuolio smūgiui pagal DIN 18032; · apsauga nuo krušos: atsparumas krušai HW 5. 	
Produkto numeris	9814	

Dengimas

Įvadas	Kad nebūtų sandūrų, dengti užgriebiant už dar drėgno ploto nepertraukiamai. Norint išsaugoti specifines „Carbon“ produkto savybes, nemaišyti su kitais produktais. Netinka horizontaliems paviršiams, veikiamiems vandens apkrovos.
Pagrindo paruošimas	Armautojo apatinio tinko dengimas: prieš tai nušlifuoti esamas „Capatect-Fassadendämmplatten“ plokščių sandūrų iškyšas. Prilipusias šlifavimo dulkes pašalinti. Palanges ir pristatytas konstrukcines dalis apklijuoti.



Medžiagos paruošimas	„CarbonSpachtel“ yra paruoštas dengti. Prieš dengiant trumpai išmaišyti. Esant šiltam orui, reikiamai konsistencijai nustatyti galima šiek tiek įpilti vandens. „CarbonSpachtel“ galima dengti įprastiniais sraigtiniais siurbliais, pvz., Berö Speedy 15, Wagner PC1. Prireikus, konsistencija nustatoma, įpilant šiek tiek vandens.
Dengimo būdas	Apatinio tinko dengimas Prie langų angokraščių ir briaunų pritaisius kraštų apsaugą, taip pat įstrižą armatūrą ties fasadų angų kampais, „CarbonSpachtel“ dengiama dantytuoju glaistikliu (8x8 mm) audinio juostos pločio ir „Capatect Gewebe 650“ įspaudžiama ties sandūromis su ne mažesne kaip 10 cm užlaida. Po to „CarbonSpachtel“ dar kartą glaistomas, užgriebiant už drėgno paviršius taip, kad būtų padengtas visas audinys. Audinys klojamas per vidurį arba viršutiniame sluoksnio trečdalyje. Apatinio tinko sluoksnio storis 3-4 mm, o „Capatect-Gewebe“ audinys klojamas viršutiniame sluoksnio trečdalyje.
Sąnaudos	Apie 4,5 kg/m ² , kai sluoksnio storis ne mažesnis kaip 3 mm. Nurodytos sąnaudos yra apytikrės; reikia atsižvelgti į nuokrypį, kuris gali būti susijęs su objektu ir dengimu.
Dengimo sąlygos	Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliame oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai“.
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, armuotojo sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val., visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 3 d. Prieš vėl dengiant, reikia patikrinti, ar medžiaga yra gerai išdžiūvusi per visą sluoksnio storį. Tinkas džiūsta veikiamas <i>hidratacijos</i> ir keičiantis fizikinėms savybėms, t. y. garuojant drėmę. Todėl ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, jis džiūsta ilgiau.
Įrankių plovimas	Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
Atliekų tvarkymas	Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Medžiagos likučius sutvarkyti kaip vandeninių dažų atliekas, sudžiūvusius medžiagos likučius – kaip sukietėjusius dažus arba buitines šiukšles. (EAK 080112).
Produkto kodas (dažai ir emaliai)	M-DF01
Išsamesni duomenys	Žr. saugos duomenis.
Klientų aptarnavimo centras	UAB „Caparol Lietuva“ , Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt www.caparol.lt